



100枚からオーダーメイド可能！

ASOアルミラミネート袋
ASOアルミラミネートチャック袋

NEW

アルミ袋を使用したいが、「納入ロットが多すぎる」「すぐに使用したいが納期がかかりすぎる」「規格品ではサイズが小さすぎる」等でお困りのお客様の声を頻繁に頂戴致します。

弊社 ASO アルミラミネート袋 / ASO アルミラミネートチャック袋は上記問題を全て解決した商品となっております。サイズはお客様のご使用したいサイズでカスタマイズする事が可能となっております。

上記諸問題でお困りのお客様につきましては、是非ご検討宜しくお願い申し上げます。



【ASO アルミラミネート袋】



【ASO アルミラミネートチャック袋】

特 長

1 カスタマイズでのオーダー可能。

ASO アルミラミネート袋

幅:100 mm ~ 850 mm 長さ:100 mm ~ 1500 mm 10 mm単位でサイズ設定可能

ASO アルミラミネートチャック袋

幅:100 mm ~ 600 mm 長さ:100 mm ~ 1500 mm 10 mm単位でサイズ設定可能

2 短納期・小ロット対応

原反を常時在庫しているのので、受注後約 14 日間でお届け可能。

オーダー単位も 100 枚 ~ 注文可能です。 サイズによりロット枚数は異なります。

3 高品質

アルミ箔を使用しておりますので、バリア要求のある内容物の包装用として最適です。またナイロン2層構成となっておりますので、引張強度・突刺強度に優れており、角張った内容物の包装にも安心してご使用して頂けます。

【物性データ】

試料名(単位:mm)	基材構成
ASOアルミミネート基材 400幅×400長さ	Ny(15)/AL(9)/Ny(15)/L-LDPE(60)

測定項目	単位	測定部位	測定値	測定方法
引張強度	MPa	MD	85.0	JIS K 7127
		TD	105.8	
引張伸度	%	MD	140	JIS K 7127
		TD	128	
突刺強度	N	外	27.1	JIS Z 1707
		内	23.8	
引裂強度	N/cm	MD	88.1	JIS K 7128
		TD	69.3	
シール強度	N/15mm	サイド	97.7	自注法
		底	100.5	
水蒸気透過度	g/(m ² ・d)		0.06	JIS Z 0222
酸素透過度	ml/(m ² ・d・MPa)		5.0以下 1	MOCON法 [23 x dry]

上記測定値は実測値であり保証値ではありません。
1 検出限界以下です。

お見積り依頼書 FAX 番号 (大阪) 06-6328-5090 (東京) 03-5524-5651

貴社名			
工場・御部署名			
御担当者名			
ご住所			
TEL	()	-	
FAX	()	-	
ご要望サイズ ご希望ロット	チャック(有 / 無)	mm(幅) x	mm(長さ) 枚
その他			

ご希望ロットはサイズによりご希望に添えない事が御座います。



本 社 〒533-0013 大阪市東淀川区豊里6丁目10番3号
TEL06-6326-5080 FAX06-6328-5090
東京営業所 〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町2丁目384番6号
第2小森ビル2階202
TEL047-402-6218 FAX047-402-6228

<http://www.po-aso.co.jp/>

ホームページにて詳しい情報を掲載致しております。

ASOハイクリーン

検索



代理店

ポリエチレンに関する詳しい情報満載



是非サイトへアクセスして下さい

