

## 化学薬品耐性表

左記の記号は20°C、右側の記号は50°Cにおける耐性を示します。

A: 30日間の接触でダメージなし

B: 30日間の接触でわずかなダメージあり

C: 7日間の接触である程度のダメージあり

D: ただちにダメージを受けるため、継続的な使用には適さない

### 【あ行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																				
アクリロニトリル[Acrylonitrile]	A	A	A	A	C	D	C	D	C	D	-	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	B	C	A	-	C	D							
アジピン酸[Adipic Acid]	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
アセトアミド[Acetamide,Sat.]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A						
アセトアルデヒド[Acetaldehyde]	B	D	B	C	B	D	B	D	B	D	-	-	A	A	A	A	A	B	C	B	C	C	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	B	D	
アセトニトリル[Acetonitrile]	A	A	A	A	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	C	D		
アセトフェノン[Acetophenone]	D	D	C	C	C	C	C	D	B	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	B	D
アセトン[Acetone]	D	D	D	D	A	B	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	C	A	A	
アニリン[Aniline]	A	B	A	B	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	B	D	B	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	C	A	-	B	C
油(オレンジ油)[Orange Oil]	C	D	B	C	B	C	B	C	C	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	D	D	D	D	C	C	D	D	A	A	-	-	C	C		
油(鉱物性)[Oil,Mineral]	B	D	A	A	A	A	A	A	A	B	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B		
油(セダー油)[Oil,Cedarwood]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	B	A	B	B	C	C	D	D	D	C	C	D	D	A	A	A	A	D	D	D		
油(ニッケイ油)[Oil,Cinnamon]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	B	C	C	D	D	D	D	C	C	D	D	-	-	A	D	D	D		
油(パイン油)[Oil,Pine]	B	D	A	B	A	B	A	B	B	C	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	B	C	C	D	D	D	C	C	D	D	D	A	A	A	A	-	B	C	
アミノ酸[Amino Acids]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A
アミルアルコール[Amyl Alcohol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	D	D	B	D	A	A	B	C	A	A	A	A	-	A	A		
アラニン[Alanine]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	-	-	-	-	A	A	
アリルアルコール[Allyl Alcohol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	B	D	B	C	B	C	A	B	A	D	A	B			
アルミニウム塩[Aluminum Salts]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	B	B	A	A	B	C	A	A				
安息香酸[Benzoic Acid,Sat.]	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	C	C	B	B	A	A	A	D	A	B				
安息香酸エチル[Ethyl Benzoate]	C	C	B	B	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	B	C	
アンモニア[Ammonia]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	A	B	B	C	B	C	B	C	C	A	A	D	D	A	A		
アンモニア 25%[Ammonia,25%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	B	C	A	B	A	B	D	D	D	D	A	A		
アンモニウム塩[Ammonium Salts]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	A	A	B	C	A	A		
イソブタノール[Isobutanol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	D	A	B	B	B	A	A	A	D	A	B				
イソプロパンol 100%[Isopropanol,100%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	D	A	A	A	B	A	A	A	D	A	A					

イソプロピルエーテル[Isopropyl Ether]	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	A	A					
イソプロピルベンゼン[Isopropyl Benzene]	C	D	B	C	C	D	C	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	-	D	D				
ウンデシルアルコール[Undecyl Alcohol]	A	C	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	C	A	C	B	C	C	B	B	A	A	-	-	A	B		
エーテル[Ether]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	A	B	A	D	D	D	
エタノール(無水)[Ethyl Alcohol (absolute)]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	C	D	A	B	C	D	A	A	A	D	A	B		
エタノール 40%[Ethyl Alcohol,40%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	B	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	C	A	B	B	C	A	A	A	D	A	B	
エタノール 96%[Ethyl Alcohol,96%]	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	B	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	D	D	D	A	B	B	C	A	A	A	D	A	B	
エチルベンゼン[Ethyl Benzene]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	-	A	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	-	D	D		
エチレンオキサイド 100%[Ethylene Oxide,100%]	C	C	B	C	C	C	C	C	C	D	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	C	D	B	D	A	A	D	D	A	A	-	-	C	D
エチレンオキサイドガス[Ethylene Oxide Gas]	C	C	B	C	C	C	C	C	C	B	B	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	C	D	B	D	A	A	D	D	A	A	-	-	C	D
エチレングリコール[Ethylene Glycol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	C	D	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A
エチレングリコール モノメチルエーテル[Ethylene Glycol Monomethyl Ether]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	C	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A
塩化亜鉛 10%[Zinc Chloride,10%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	D	A	A	B	C	A	A	C	-	A	A	
塩化アミル[Amyl Chloride]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	B	D	D	D	D	A	A	-	-	D	D	
塩化アルミニウム[Aluminum Chloride]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A
塩化アンモニウム[Ammonium Chloride]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A
塩化エチル[Ethyl Chloride]	C	D	C	C	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	C	D	
塩化エチル(液体)[Ethyl Chloride,Liquid]	C	D	C	C	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	C	D	
塩化エチレン[Ethylene Chloride]	B	D	B	C	C	D	C	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	D	D
塩化カルシウム[Calcium Chloride]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A
塩化カリウム[Potassium Chloride]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A
塩化水銀Ⅱ[Mercuric Chloride]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	-	-	B	C	A	A	A	-	A	A
塩化チオニル[Thionyl Chloride]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	D	D	
塩化ビニリデン[Vinylidene Chloride]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	D	D	
p-塩化フェナシル[p-Chloroacetophenone]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	
塩化ブチル[Butyl Chloride]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	A	-	-	C	D
塩化マグネシウム[Magnesium Chloride]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A
塩化メチレン[Methylene Chloride]	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	D	D	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D				
塩酸 5%[Hydrochloric Acid,5%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	A	A	A	A	A	B	C	A	B	
塩酸 20%[Hydrochloric Acid,20%]	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	B	A	C	A	A	A	A	A	B	D	A	B	
塩酸 35%[Hydrochloric Acid,35%]	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	B	C	B	D	A	A	C	C	A	A	D	D	A	B
塩素 10%[Chlorine,10%(Moist)]	B	D	B	C	C	D	C	D	B	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	B	C	D	D	D	D	D	A	A	D	D	B	D	
塩素(ガス)[Chlorine, wet gas]	B	D	B	C	C	D	C	D	B	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	B	C	D	D	D	D	D	A	A	D	D	B	D	

塩素(空気中) 10%[Chlorine,10% in air]	B	D	A	C	B	D	B	D	B	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	B	D	D	C	D	A	A	D	D	B	D
塩素水[Chlorine Water]	B	D	B	C	C	D	C	D	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	B	D	D	D	A	A	D	D	B	C		
塩溶液(金属性)[Salt Solutions,Metallic]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	B	A	A	A	C	A	A	
王水[Aqua Regia]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	
n-オクタン[n-Octane]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C	D	D	D	B	C	D	D	A	A	-	-	A	A	
オゾン[Ozone]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	C	A	A	C	C	A	A	-	-	A	A	
オレイン酸メトキシエチル[Methoxyethyl Oleate]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	-	-	A	B

【か行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																				
過塩素酸[Perchloric Acid]	B	D	B	D	B	D	B	D	B	C	B	C	B	C	A	B	A	B	D	D	B	D	D	D	D	B	C	A	A	-	-	B	D						
過塩素酸 70%[Perchloric Acid,70%]	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	-	-	B	C	B	C	B	C	A	B	A	B	D	D	B	D	D	D	D	B	C	A	A	-	-	B	D		
過酸化水素水 3% [Hydrogen Peroxide,3%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	C	A	A			
過酸化水素水 30% [Hydrogen Peroxide,30%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	D	A	B			
過酸化水素水 90% [Hydrogen Peroxide,90%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	D	A	A	A	B	A	-	B	D	A	B
ガソリン[Gasoline]	C	D	B	B	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	B	D	D	D	C	C	D	D	A	A	A	-	B	C		
過マンガン酸カリウム[Potassium Permanoganate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	D	A	A	B	C	A	A	-	-	A	A
カルバゾール[Carbazole]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	-	-	A	A	
ギ酸[Formic Acid]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	D	D	D	C	C	C	C	A	A	B	D	A	C		
ギ酸 3% [Formic Acid,3%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	A	B	B	B	B	A	B	A	A	D	A	B			
ギ酸 50% [Formic Acid,50%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	C	B	C	B	C	C	C	A	A	A	D	A	B		
ギ酸 85% [Formic Acid,85%]	A	A	A	A	A	B	A	B	A	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	C	D	B	D	A	B	C	C	A	A	B	D	A	C		
ギ酸 100% [Formic Acid,100%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	D	D	D	C	C	C	C	A	A	B	D	A	C		
キシレン[Xylene]	B	D	C	D	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	B	D	C	D	
クエン酸 10% [Citric Acid,10%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	A	A	A	B	A	A	-	-	A	A			
クエン酸トリブチル[Tributyl Citrate]	B	C	A	B	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	C	D	D	D	C	C	D	D	A	C	-	-	B	C		
グリコール酸アンモニウム[Ammonium Glycolate]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	B	C	B	B	A	A	A	A	-	-	A	B		
グリセリン(グリセロール)[Glycerine(Glycerol)]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	A	A	A	A	A	C	A	A			
グルタルアルデヒド[Glutaraldehyde]	A	B	A	A	A	A	A	A	C	C	B	-	A	A	A	A	A	B	A	B	A	C	A	A	C	D	B	B	A	C	A	A	A	-	C	C			
クレゾール[Cresol]	D	D	C	D	B	C	B	C	D	D	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	D	D	D			
クロム酸 10% [Chromic Acid,10%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	B	A	D	D	D	D	A	A	A	D	D	A	A		
クロム酸 20% [Chromic Acid,20%]	A	A	A	A	B	B	B	C	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	A	B	B	D	D	D	B	B	A	B	D	D	A	A		
クロム酸 50% [Chromic Acid,50%]	A	A	A	A	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	C	B	D	D	D	C	C	A	B	D	D	B	C		

【さ行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																					
酢酸 5%[Acetic Acid,5%]	A	A	A	A	A	A	B	-	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	D	A	A															
酢酸 50%[Acetic Acid,50%]	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	C	D	B	B	A	A	A	D	A	A											
n-酢酸アミル[n-Amyl Acetate]	B	C	A	B	B	C	B	C	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	A	A	A	-	B	C										
酢酸アンモニウム[Ammonium Acetate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	-	A	A							
酢酸イソプロピル[Isopropyl Acetate]	B	C	A	B	B	C	B	C	B	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	B	D	-	-	B	C							
酢酸エチル[Ethyl acetate]	A	A	A	A	A	B	A	A	C	D	D	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	D	C	D								
酢酸銀[Silver Acetate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	D	A	A	B	B	A	A	-	-	A	A					
酢酸セロソルブ[Cellosolve Acetate]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	C	D	C	D	D	D	D	D	D	D	A	B	-	-	A	B				
酢酸ナトリウム[Sodium Acetate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	B	D	A	A	B	B	A	A	-	-	A	A				
酢酸鉛[Lead Acetate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	
酢酸ブチル[Butyl Acetate]	D	D	C	C	C	C	C	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	B	-	B	C					
n-酢酸ブチル[n-Butyl Acetate]	B	C	A	B	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	B	C				
酢酸ベンジル[Benzyl Acetate]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	B				
酢酸メチル[Methyl Acetate]	C	D	C	C	B	C	B	C	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	
サリチルアルデヒド[Salicylaldehyde]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	D	A	D	B	C	C	D	D	D	C	C	D	D	A	B	-	-	A	B			
サリチル酸(飽和)[Salicylic Acid,Sat.]	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	B	C	A	A	B	A	A	-	-	A	A						
サリチル酸(粉末)[Salicylic Acid,Powder]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	B	C	A	A	A	A	A	A	-	-	A	B				
酸化プロピレン[Propylene Oxide]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	C	D	C	D	B	C	C	D	C	D	B	B	D	D	C	D	-	-	A	B			
次亜塩素酸カルシウム[Calcium Hypochlorite]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	B	C	C	D	A	A	B	C	A	A	D	D	A	B					
次亜塩素酸ナトリウム 15%[Sodium Hypochlorite,15%]	A	A	A	A	B	C	B	C	A	A	B	-	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	C	D	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A					
ジアセトン[Diacetone]	D	D	D	D	B	C	B	C	C	C	-	-	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	A	-	C	C			
ジアセトンアルコール[Diacetone Alcohol]	C	D	A	A	A	C	A	C	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	D	D	-	-	A	A		
シアノ酢酸エチル[Ethyl Cyanoacetate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	C	D	D	D	C	C	B	D	D	D	D	-	-	A	A				
ジエチルアミン[Diethylamine]	D	D	C	D	B	D	B	D	C	C	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	B	C	B	B	D	D	-	-	C	C			
ジエチルエーテル[Diethyl Ether]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	B	A	D	D

ジエチルケトン[Diethyl Ketone]	D	D	D	D	B	B	B	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	-	B	C				
ジエチルベンゼン[Diethyl Benzene]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	D	D				
ジエチレングリコール[Diethylene Glycol]	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C	D	C	D	B	B	B	B	A	A	-	-	A	A				
ジエチレングリコール エチルエーテル [Diethylene Glycol Ethyl Ether]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	C	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A		
ジエチレンジオキシド[Diethylene Dioxide]	B	C	B	B	B	C	B	C	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	D	C	D		
ジェット燃料[Jet fuel]	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	C	A	C	D	D	A	B	D	D	C	D	B	C	A	A	A	-	C	D		
四塩化炭素[Carbon Tetrachloride]	C	D	B	C	B	C	B	C	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	B	C	D	D	D	D	D	D	A	A	D	D	D	D			
ジオキサン[Dioxane]	B	C	B	B	B	C	B	C	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	D	C	D		
1,4-ジオキサン[1,4-Dioxane]	B	C	B	B	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	C	A	C	B	C	C	D	C	D	B	C	D	D	D	A	D	B	C			
シクロヘキサンон[Cyclohexanone]	D	D	C	D	C	D	C	D	B	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	C	D	A	C	B	C				
シクロヘキサン[Cyclohexane]	C	D	C	D	C	D	C	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	D	D
シクロペンタン[Cyclopentane]	D	D	C	D	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	C	D
1,2-ジクロロエタン[1,2-Dichloroethane]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	D	D
2,4-ジクロロフェノール[2,4-Dichloropheno]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	C	D
o-ジクロロベンゼン[o-Dichlorobenzene]	C	D	C	C	C	D	C	D	C	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	C	A	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	B	-	C	D
p-ジクロロベンゼン[p-Dichlorobenzene]	C	D	B	C	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	C	A	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	B	-	B	C
ジプロピレングリコール[Dipropylene Glycol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	C	D	B	B	A	A	D	D	-	-	A	A	
脂肪酸[Fatty Acids]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	B	C	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	C	A	A	A	B	B	B	A	C	A	A	-	-	A	B		
ジメチルアセトアミド[Dimethyl Acetamide]	C	D	A	A	A	A	A	A	A	C	B	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	D	C	B		
ジメチルスルホキシド(DMSO)[Dimethylsulphoxide(DMSO)]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	B	D	D	A	D	A	
ジメチルホルムアミド[Dimethyl Formamide]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	B	B	B	B	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	D	A	A	
シュウ酸 10%[Oxalic Acid,10%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	D	A	A	A	A	A	C	A	D	A	A				
シュウ酸アンモニウム[Ammonium Oxalate]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A	-	-	A	B
臭化水素酸 69%[Hydrobromic Acid,69%]	-	-	-	D	A	B	-	-	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	B	D	A	B	C	C	A	A	B	D	A	A				
臭素[Bromine]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	C	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	D	D	
重クロム酸ナトリウム[Sodium Dichromate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A
酒石酸[Tartaric Acid]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	A	B	B	A	A	B	A	A	-	-	A	A
硝酸 10%[Nitric Acid,10%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	C	A	C	B	D	A	A	B	D	A	A				
硝酸 20%[Nitric Acid,20%]	A	B	B	C	C	C	B	C	B	C	A	-	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	B	D	D	B	C	C	D	A	C	C	D	B	C				
硝酸 50%[Nitric Acid,50%]	B	D	B	D	C	D	C	D	C	D	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	B	D	B	C	D	D	A	B	D	D	C	D					
硝酸 70%[Nitric Acid,70%]	C	D	B	D	D	D	D	C	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	B	C	D	D	C	D				
硝酸銀[Silver Nitrate]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B	C	A	A	B	D	A	A	
シリコンオイル[Silicone oil]	A	B	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	A	B	A	A	-	-	A	A		

水銀[Mercury]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	A	A	B	D	A	A	A	A	A	-	-	A	A	
水酸化アルミニウム[Aluminum Hydroxide]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	B	A	B	B	B	B	A	A	-	-	A	B		
水酸化アンモニウム 5% [Ammonium Hydroxide,5%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	A	A	B	B	B	A	C	A	A	C	D	A	A	
水酸化アンモニウム 30% [Ammonium Hydroxide,30%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	D	D	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	B	B	C	B	B	C	A	A	D	D	A	B		
水酸化カリウム 1% [Potassium Hydroxide,1%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	A	A	B	A	A	B	B	A	A	B	D	A	A	
水酸化カリウム 30% [Potassium Hydroxide,30%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	B	D	A	A	B	B	B	C	D	D	A	A	
水酸化カリウム(濃縮)[Potassium Hydroxide Concentrated]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	B	B	C	A	A	B	B	A	B	D	D	A	A	
水酸化カルシウム[Calcium Hydroxide]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	B	B	B	B	A	A	-	-	A	A		
水酸化ナトリウム 1% [Sodium Hydroxide,1%]	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	B	B	A	A	B	D	A	A	
水酸化ナトリウム 10% [Sodium Hydroxide,10%]	B	B	B	C	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	A	B	A	B	A	C	D	D	A	A
水酸化ナトリウム 50% [Sodium Hydroxide,50%]	B	B	B	C	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	B	D	A	B	A	A	B	D	D	A	A		
ステアリン酸[Stearic Acid]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	B	A	A	-	-	A	A	
ステアリン酸(結晶)[Stearic Acid,Crystals]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	B	A	A	-	-	A	A	
ステアリン酸亜鉛[Zinc Stearate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	A	A	A	A	A	-	-	A	A	
スルホ塩[Sulfur Salts]	C	D	B	C	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	C	D	D	D	B	D	B	D	D	B	C	-	-	C	D	
石油[Petroleum]	D	D	D	D	D	D	D	D	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	C	B	D	D	D	C	D	D	D	A	A	B	-	B	C	

【た行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																	
炭酸ナトリウム[Sodium Carbonate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	B	C	A	B	D	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
デカヒドロナフタレン[Decahydronaphthalene]	B	C	A	B	B	C	B	C	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	B	D	D	D	D	D	D	-	-	C	D			
デカリン[Decalin]	B	C	A	B	B	C	B	C	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	B	D	D	D	D	D	D	-	-	C	D			
n-デカン[n-Decane]	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	B	C	D	B	C	C	D	A	A	-	-	C	D	
テトラクロロエチレン[Perchloroethylene]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	B	D	D	D		
テトラヒドロフラン[Tetrahydrofuran]	C	D	B	C	B	C	B	C	C	C	-	-	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	-	-	C	C	
テレビン[Turpentine]	C	D	B	B	B	C	B	C	C	C	A	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	B	C	C	D	D	D	D	D	D	A	A	A	-	C	C
トリエチレングリコール[Trethylene Glycol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	D	A	A	A	B	-	-	-	A	A	A	A
トリクロロエタン[Trichloroethane]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	B	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	B	D	D	D
トリクロロエチレン[Tribchloroethylene]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	B	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	B	D	D	D
トリクロロ酢酸[Trichloroacetic Acid(TCA)]	C	D	C	C	C	D	C	D	A	A	-	-	A	B	A	B	A	C	C	D	C	D	C	D	B	B	C	D	A	B	D	D	A	A	A	
1,2,4-トリクロロベンゼン[1,2,4-Trichlorobenzene]	D	D	D	D	D	D	D	D	B	C	D	D	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	B	C
トリス緩衝液[Tris Buffer,Solution]	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	C	D	B	C	B	D	A	B	A	A	A	B	
トリプロピレングリコール[Tripropylene Glycol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	C	C	D	A	A	A	A	-	-	-	A	A	
2,2,4-トリメチルペンタン[2,2,4-Trimethylpentane]	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	C	D

トルエン[Toluene]	C	D	C	D	C	D	B	C	C	C	C	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	B	D	C	C
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

【な行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																			
燃料油[Fuel oil]	C	D	B	C	A	B	A	B	B	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	D	D	A	A	A	-	B	C						
二硫化炭素[Carbon Disulphide]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	C	A	C	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	-	D	D			
二酸化イオウ[Sulfur dioxide]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	D	C	D	D	D	B	B	D	D	A	A	A	-	-	D	D
二酸化イオウ(液体)[Sulfur dioxide,Liq.]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	D	C	D	D	D	B	B	D	D	A	A	A	-	-	D	D
二酸化硫黄(湿性/乾性ガス)[Sulfur Dioxide,wet or dry Gas]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	D	B	B	C	D	B	A	-	-	A	A	
ニトロベンゼン[Nitrobenzene]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	D	B	D	D	D		
ニトロメタン[Nitromethane]	D	D	C	D	C	D	C	D	A	C	D	D	A	A	A	A	A	C	A	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	C	-	-	A	C		
乳酸 3% [Lactic Acid,3%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	C	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	A	B	A	A	B	B	A	B	A	D	A	B	
乳酸 85% [Lactic Acid,85%]	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	C	B	C	A	A	B	B	B	C	B	D	A	B		
乳酸エチル[Ethyl Lactate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	C	D	D	D	C	C	C	D	D	D	-	-	A	A		
尿素[Urea]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	D	B	D	C	C	A	B	A	A	A	-	A	B		

【は行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																			
ピクリン酸[Picric Acid]	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	B	C	A	A	-	-	A	A							
ヒ酸[Arsenic Acid]	B	C	A	B	A	A	A	B	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	-	-	A	A	A	-	-	A	A			
ヒドラジン[Hydrazine]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	D	D			
氷酢酸[Acetic Acid,Glacial]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	D	D	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	B	D	D	C	D	D	D	A	B	A	D	A	B			
ピリジン[Pyridine]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	D	D	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	D	D		
フェノール 50% [Phenol,50%]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	C	C	D	D	C	D	C	D	D	D	C	D	A	A	A	-	D	D		
フェノール 100% [Phenol,100%]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	D	D	D			
フェノール(液体)[Phenol,Liquid]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	C	A	C	D	D	D	C	D	C	D	A	A	-	-	D	D	
フェノール(結晶)[Phenol,Crystals]	B	D	B	C	B	D	B	D	C	B	D	D	A	A	A	A	A	A	A	D	D	C	D	C	D	C	C	D	D	D	A	A	A	-	-	C	B	
ブタジエン[Butadiene]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	D	D
ブタノール(二級)[sec-Butanol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	D	A	B	B	A	A	A	D	A	B		
ブタノール(三級)[tert-Butanol]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	B	C	D	B	C	B	B	A	A	A	D	A	B		
2-ブタノール[2-Butanol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	D	A	B	B	B	A	A	A	D	A	B		
n-ブタノール[n-Butanol]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	C	D	B	C	A	B	A	A	A	D	A	B		
フタル酸ジブチル[Dibutylphthalate]	-	-	-	D	D	D	-	-	B	B	-	-	A	A	A	A	A	B	D	A	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	C	D	B	B		

フッ化水素酸 4%[Hydrofluoric Acid,4%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	C	D	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	B	D	B	C	B	C	A	A	B	C	A	B			
フッ化水素酸 48%[Hydrofluoric Acid,48%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	D	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	B	C	C	D	C	D	D	A	A	B	D	A	A				
フッ化物[Fluorides]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	B	B	A	A	-	-	A	A		
フッ素[Fluorine]	C	D	B	D	C	D	C	D	C	D	-	-	A	B	A	B	A	B	A	C	A	C	B	C	A	B	C	D	D	D	D	B	D	-	-	C	D		
フレオン[Freon TF]	A	B	A	B	A	B	A	B	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	C	B	C	D	D	A	B	C	D	A	A	A	-	-	C	D	
プロパンガス[Propane Gas]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	B	C	D	C	C	D	D	A	A	A	-	-	D	D			
プロピレン glycol[Propylene Glyco]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C	D	B	D	B	B	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	
プロピオン酸[Propionic Acid]	C	D	A	C	A	B	A	B	A	C	-	-	A	A	A	A	A	A	C	A	C	D	D	B	D	C	D	B	B	B	D	A	A	A	-	-	A	C	
2-プロパノール[2-Propano]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	D	A	A	A	B	A	A	A	D	A	A
ブロモベンゼン[Bromobenzene]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	B	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	-	-	D	D	
ブロモホルム[bromoform]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	B	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	-	-	D	D	
ヘキサン[Hexane]	D	D	B	C	B	C	B	C	C	D	A	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	-	C	D			
n-ヘプタン[n-Heptane]	C	D	B	C	C	C	C	C	C	C	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	D	A	B	D	D	A	A	A	-	C	C				
ベンジルアルコール[Benzyl Alcohol]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	D	D	B	C	C	D	D	D	D	D	A	A	A	C	D	D				
ベンズアルデヒド[Benzaldehyde]	A	B	B	D	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	D	D	D	D	D	C	C	D	D	A	A	A	-	A	B		
ベンゼン[Benzene]	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	C	D	D	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	B	D	B	C		
ベンゼンアミン[Benzeneamine]	A	B	A	B	B	C	B	C	B	C	-	-	A	A	A	A	A	B	D	B	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	C	A	-	B	C		
ホウ酸[Boric Acid]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	-	-	A	B	A	-	-	A	A	
ホルマリン 10%[Formalin,10%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	B	D	B	C	C	D	A	A	A	-	A	B			
ホルマリン 40%[Formalin,40%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	D	B	C	D	D	A	A	A	-	A	B				
ホルムアルデヒド 10%[Formaldehyde,10%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	B	D	B	C	C	D	A	A	A	-	A	B			
ホルムアルデヒド 40%[Formaldehyde,40%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	D	B	C	D	D	A	A	A	-	A	B				

【ま行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																				
マロン酸ジエチル[Diethyl Malonate]	A	A	A	A	A	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	C	D	B	D	D	C	C	D	D	A	B	-	-	A	B									
無水酢酸[Acetic Anhydride]	D	D	C	C	B	C	B	C	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	B						
メタノール 100%[Methanol,100%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	-	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	C	C	D	B	C	C	D	A	A	A	D	A	A					
メチル-t-ブチルエーテル[Methyl-t-Butyl Ether]	D	D	C	D	C	D	C	D	A	A	D	D	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	A	A				
メチルイソブチルケトン(MIBK)[Methyl Isobutyl Ketone(MIBK)]	D	D	D	D	B	C	B	C	C	C	D	D	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	A	-	C	C				
メチルエチルケトン[Methyl Ethyl Ketone]	D	D	D	D	D	A	B	A	B	D	D	B	-	A	A	A	A	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	-	D	D	
メチルプロピルケトン[Methyl Propyl Ketone]	B	C	A	B	B	C	B	C	C	C	D	D	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	-	C	C
2-メトキシエタノール[2-Methoxyethanol]	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	-	A	A	

## 【や行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																	
ヨウ素結晶[Iodine Crystals]	D	D	D	D	C	D	C	D	B	D	-	-	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	B	D			
ヨードチンキ[Tincture of Iodine]	A	B	A	B	B	B	B	B	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	B	-	-	D	D

## 【ら行】

薬品名	LDPE	HDPE	PP	PPCO	PMP	PETG	FEP	TFE	PFA	ECTFE	ETFE	PC	PVC(堅)	PVC(軟)	PSF	PS	PVDF	TMX	PMX																				
ラッカーサイナー[Lacquer thinner]	D	D	C	D	C	D	C	D	C	C	C	-	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	-	-	C	C							
酪酸[Butyric Acid]	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	-	-	A	A	A	A	A	A	C	D	B	D	D	D	B	B	D	D	A	A	-	-	D	D					
酪酸エチル[Ethyl Butyrate]	B	D	B	C	B	D	B	D	C	D	-	-	A	A	A	A	A	A	B	A	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	C	D			
硫酸 6% [Sulfuric Acid,6%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	A	B	D	A	A
硫酸 20% [Sulfuric Acid,20%]	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	C	A	A	B	A	B	A	A	B	D	A	B				
硫酸 30% [Sulfuric Acid,30%]	A	A	A	A	B	B	A	B	A	B	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	B	C	D	A	A	B	D	A	A	D	D	A	B				
硫酸 60% [Sulfuric Acid,60%]	A	B	A	A	A	B	A	B	A	B	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	A	B	C	D	A	A	B	D	A	A	D	D	A	B				
硫酸 98% [Sulfuric Acid,98%]	B	B	B	B	C	D	C	D	B	B	D	D	A	A	A	A	A	A	A	D	D	B	D	D	D	D	D	D	D	A	B	D	D	B	B				
硫酸亜鉛 10% [Zinc Sulfate,10%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
硫酸銅[Copper Sulfate]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
リン酸 5% [Phosphoric Acid,5%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	A	A	B	D	A	A			
リン酸 85% [Phosphoric Acid,85%]	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	C	A	A	A	B	A	A	D	D	A	B				
リン酸三ナトリウム(TSP) [Trisodium Phosphate(TSP)]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	C	D	A	A	B	D	B	C	A	A	-	-	A	-	A	A				
レゾルシノール 5% [Resorcinol,5%]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	C	A	C	B	C	B	D	D	D	D	D	B	C	A	A	A	-	A	A		
レゾルシノール(飽和) [Resorcinol,Sat.]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	B	C	C	D	D	D	D	D	D	B	C	A	A	A	-	A	A				